



Anmelder:

Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München, DE


Erfinder:

Elmqvist, Håkan, Dr., Bromma, SE; Mund, Konrad,
Dr., 8521 Uttenreuth, DE

Geheimes
Dokument

Herzschrittmachersystem

Um durch die indifferente Elektrode hervorgerufene Probleme zu vermeiden oder zumindest zu vermindern, ist vorgesehen, diese Elektrode (1) im aktiven Bereich (10) mit einer Schicht zu versehen, die an der Phasengrenze zur Körperflüssigkeit eine hohe Doppelschichtkapazität besitzt. Vorteilhaft ist dazu eine poröse Schicht aus einem Carbid, Nitrid oder Carbonitrid wenigstens eines der Metalle Titan, Vanadium, Zirkonium, Niob, Molybdän, Hafnium, Tantal oder Wolfram. Weiterhin kann die Schicht aus Aktivkohle bestehen. Am einfachsten wird die Schicht durch Aufrauen der vorhandenen Elektrodenoberfläche erzeugt.



11.01.83

- 8 - VPA 83 P 7302 DE

Patentansprüche

1. Herzschrittmachersystem mit mindestens einer aktiven und einer indifferenten Elektrode, wobei für die letztere insbesondere das Herzschrittmachergehäuse dient, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest der aktive Bereich (10) der indifferenten Elektrode (1) eine Oberflächenschicht aufweist, die an der Phasengrenze zur Körperflüssigkeit eine hohe Doppelschichtkapazität besitzt.
2. Herzschrittmachersystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflächenschicht durch eine aufgeraute Oberfläche der Elektrode (1) gebildet ist.
3. Herzschrittmachersystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflächenschicht aus Aktivkohle - insbesondere aktiviertem Glaskohlenstoff - besteht.
4. Herzschrittmachersystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflächenschicht aus einer porösen Schicht aus einem Carbid, Nitrid oder Carbonitrid wenigstens eines der Metalle Titan, Vanadium, Zirkonium, Niob, Molybdän, Hafnium, Tantal oder Wolfram besteht.
5. Herzschrittmachersystem nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflächenschicht eine Schichtdicke zwischen 2 und 100 μm , vorzugsweise zwischen 5 und 50 μm , aufweist.
6. Herzschrittmachersystem nach Anspruch 4, da -

11.01.83

- 9 - ² VPA 83 P 7302 DE

d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass das Trägermaterial für die Oberflächenschicht Titan oder Platin ist.

5 7. Herzschrittmachersystem nach Anspruch 6, d a -
d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass sich zwischen dem Trägermaterial und der porösen Schicht eine dichte Schicht aus einem entsprechenden Material wie die poröse Schicht befindet.

10

8. Herzschrittmachersystem nach Anspruch 7, d a -
d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass die dichte Schicht eine Schichtdicke zwischen 2 und 10 μm aufweist.

11.01.83

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Berlin und München

3.

Unser Zeichen
VPA 83 P 7302 DE

5 Herzschrittlemachersystem

Die Erfindung betrifft ein Herzschrittlemachersystem mit mit mindestens einer aktiven und einer indifferenten Elektrode, insbesondere dem Herzschrittlemachersgehäuse.

10 Derartige Herzschrittlemachersysteme werden u.a. zur bifokalen Stimulierung benutzt und weisen beispielsweise eine aktive Elektrode auf, die nach der Implantation des Herzschrittlemachers in die Vorkammer des Herzens geführt ist und eine weitere aktive Elektrode, die in die
15 Herzkammer geführt ist. An derartige implantierbare Reizelektroden, die allgemein aus einem isolierten Leiter und einem mit diesem Leiter verbundenen Elektrodenkopf mit dem aktiven Bereich bestehen, werden im wesentlichen zwei Forderungen gestellt:

20

1. Das Elektrodenmaterial muss körperverschritleglich sein, so dass die Bildung von Bindegewebsschichten mit einer Dicke grösser 100 um unterbunden wird, damit die Reizschwelle weitgehend konstant bleibt.

25

2. An der Phasengrenze Elektrode/Körperflüssigkeit soll sich eine hohe Doppelschichtkapazität ausbilden, so dass der Polarisationsanstieg während der Reizimpulse (0,5 bis 1 ms, 1 Hz, 10 mA, 10 mm² kleiner als 0,1 V bleibt.

30

Diese Forderungen werden in besonders hohem Masse von Elektroden erfüllt, bei denen der aktive Bereich aus Glaskohlenstoff besteht (s.DE-OS 2613072). Hierbei wird eine hohe Doppelschichtkapazität von bis zu 0,1 F/cm²
35 durch eine Aktivierung der Oberfläche des Glaskohlen-

11.01.83

- 2 -

VPA 83 P 7302 DE

stoffes erreicht.

An die indifferente Elektrode wurde bisher lediglich die Forderung nach Körperverträglichkeit gestellt.

5

Bei den genannten Herzschrittmachersystemen mit zwei aktiven Elektroden und einer gemeinsamen indifferenten Elektrode können unter Umständen aufgrund von Wechselwirkungen zwischen den Elektroden Probleme entstehen.

10 Die Ursache dazu ist ein Polarisationsanstieg an der indifferenten Elektrode bei der Stimulierung mit einer aktiven Elektrode. Diese Polarisation baut sich nur langsam wieder ab und beeinflusst nachteilig die Möglichkeit, die andere aktive Elektrode zur Detektierung
15 von Herzdepolarisationen während dieser Zeit auszunützen, da die Polarisation eine Erhöhung der elektrochemischen Impedanz des Systemes darstellt, die das Erfassen der sehr kleinen Mesströme erheblich erschwert.

20 Weiterhin kann die Funktionsfähigkeit des Herzschrittmachersystemes durch Muskelzuckungen beeinträchtigt werden. Diese Muskelzuckungen beruhen im allgemeinen darauf, dass die Stimulierungsimpulse nicht nur den Herzmuskel, sondern auch reizbares Gewebe in der Nähe des
25 Herzschrittmachergehäuses, dass die indifferente Elektrode in dem Elektrodensystem darstellt, stimuliert. Die mit diesen Muskelzuckungen verbundenen elektrischen Spannungsimpulse können unter Umständen nicht vorhandene Herzaktivitäten vortäuschen. Bisher wurde versucht,
30 diese Gefahr zu beseitigen, indem der Herzschrittmacher mit einer isolierenden Hülle umgeben wurde. In dieser Hülle befindet sich ein Loch, durch das der Strom passieren kann (SIEMENS-ELEMA Prospekt ME 372/5406.101, 1979). Der Herzschrittmacher wird dann so implantiert,
35 dass sich das Loch auf der dem reizbaren Gewebe abge-

11.01.83

- 3/- VPA 83 P 7302 DE

wendeten Seite befindet. Im allgemeinen hören damit die Muskelzuckungen auf.

Neben diesen Muskelzuckungen bestand weiterhin das Problem, dass der Herzschrittmacher Myopotentiale der Skelettmuskulatur in der Nähe des Herzschrittmachers als Depolarisationen der Herzmuskulatur detektieren konnte. Auch hierdurch bestand wieder die Gefahr einer Beeinträchtigung der Herzschrittmacherfunktion. Auch dieses Problem liess sich durch die isolierende Hülle und die richtige Platzierung des Herzschrittmachers bei der Implantation lösen.

Diese isolierende Hülle weist aber auch Nachteile auf. Zum einen vermindert sich die Oberfläche der indifferenten Elektrode, wodurch die Polarisierungseffekte ansteigen und die Effektivität der Stimulierungsimpulse und die Empfindlichkeit des Herzschrittmachers zum Detektieren von Herzaktivitäten herabgesetzt wird. Zum anderen ergeben sich hinsichtlich der Herstellung, der Hygiene und der Zuverlässigkeit Nachteile durch diese normalerweise aus irgendeinem organischen Material bestehende isolierende Hülle.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, die bislang bei Herzschrittmachersystemen der eingangs genannten Art durch die indifferente Elektrode hervorgerufenen Probleme zu vermeiden oder zumindest wesentlich zu vermindern und gleichzeitig die Empfindlichkeit des Elektrodensystemes zu erhöhen.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss dadurch gelöst, dass zumindest der aktive Bereich der indifferenten Elektrode eine Oberflächenschicht aufweist, die an der Phasengrenze zur Körperflüssigkeit eine hohe Doppelschichtka-

110153
6.

- 4 - VPA 83 P 7302 DE

pazität besitzt. Dadurch wird beispielsweise erreicht, dass der Polarisationsanstieg bei der Stimulierung sehr gering ist. Bei einem bifokalen System kann daher mit einer Elektrode stimuliert und praktisch ohne Empfindlichkeitsverlust mit der anderen Elektrode detektiert werden.

Weiterhin ist es damit möglich, das Herzschrittmachergehäuse als indifferente Elektrode insgesamt leitfähig zu belassen, d.h. von einer isolierenden Hülle abzu-
sehen. Die bisher von der Isolierung freigelassene Fläche oder eine entsprechende wird mit der erfindungsgemässen Oberflächenschicht versehen und weist daher gegenüber dem umgebenden Gewebe eine wesentlich niedrigere elektrochemische Impedanz auf als die restliche Oberfläche des Herzschrittmachergehäuses. Dadurch erhält man eine Spannungs- respektive Stromteilung. Den Bereich mit der erfindungsgemässen Oberflächenschicht wird man bei der Implantation wiederum von dem reizbaren Gewebe oder von Myopotentiale erzeugenden Geweben abwenden.

Besonders vorteilhaft für das Herzschrittmachersystem ist es beispielsweise, wenn die Reiz- und die indifferente Elektrode aus demselben Material besteht, weil dann keine materialbedingten Potentialdifferenzen auftreten können.

In einem in-vitro-Experiment wurden dazu eine TiN-Reizelektrode und zwei aus Ti gefertigte Gehäusehälften des Schrittmachers in einen mit 0,035 M NaCl gefüllten Elektrolyttrog so eingebaut, dass sie die Schrittmachervoranordnung simulierten. Beide Gehäuseteile waren getrennt kontaktiert, und über Messwiderstände (152) konnten die Teilströme bei Belastung mit galvanostatischen Impulsen

11.01.83

7.

- 5 - VPA 83 P 7302 DE

(I = 10 mA, 1 ms) verfolgt werden. Es zeigte sich, dass zu Beginn des Impulses die der Reizelektrode zugewandte Gehäusehälfte bevorzugt wird und dass nach ca. 0,4 ms die hintere Gehäusehälfte stärker belastet wird.

5

Im Vergleichsexperiment wurde das hintere Gehäuseteil mit einer 6 µm dicken Schicht aus porösem TiN versehen. Dabei zeigte sich, dass jetzt bereits nach 0,2 ms bevorzugt der Strom von der Rückseite getragen wird. Diese
10 Seite soll also bei Implantation kein Muskelgewebe berühren.

Auf besonders einfache Art und Weise ergibt sich die erfindungsgemässe Oberflächenschicht, in dem man die
15 leitfähige Oberfläche der indifferenten Elektrode, bei Herzschrittmachergehäusen handelt es sich beispielsweise um metallische Materialien wie Platin/Iridium, im aktiven Bereich aufrauht. Durch dieses Aufrauen vergrössert sich quasi die Oberfläche um ein Vielfaches
20 gegenüber einer glatten Oberflächenschicht, wodurch bereit eine erhebliche Steigerung der Doppelschichtkapazität erzielt wird. Eine weitere Steigerung der Doppelschichtkapazität erhält man dadurch, dass die Oberflächenschicht aus Aktivkohle - insbesondere aktiviertem
25 Glaskohlenstoff - besteht, wie es bereits für die Elektrodenköpfe der Reizelektroden bekannt ist.

Eine besonders einfach herzustellende und mechanisch stabile Oberflächenschicht bildet eine poröse Schicht
30 aus einem Carbid, Nitrid oder Carbonitrid wenigstens eines der Metalle Titan, Vanadium, Zirkonium, Niob, Molybdän, Hafnium, Tantal oder Wolfram.

Die die Carbide, Nitride und Carbonitride bildenden Metalle sind sämtlich Elemente der vierten bis sechsten
35

11.01.83

- 8 - VPA 83 P 7302 DE

Nebengruppe des Periodensystems und zählen somit zu den sogenannten Uebergangsmetallen. Carbide MeC und Nitride MeN der genannten Art ($Me = \text{Metall}$) sind beispielsweise TiC , TiN , ZrC , oder TaN . Die poröse Schicht 5 ist dabei gut leitend und weist eine Dicke zwischen 1 und 100 μm auf. Dabei ergeben sich Doppelschichtkapazitäten die etwa in der gleichen Grössenordnung wie die von Aktivkohle liegen. Die Herstellung der Schichten ist jedoch erheblich einfacher. Als Träger-
10 material für die Schichten dienen gewebefreundliche Metalle oder Metall-Legierungen wie beispielsweise Elgiloy oder vorzugsweise Platin und Titan.

Um das Auftreten von Mischpotentialen zu vermeiden, 15 kann in Weiterbildung der Erfindung vorgesehen sein, dass sich zwischen der porösen Schicht und dem Trägermaterial eine dichte Schicht befindet, die aus demselben Material besteht wie die poröse Schicht. Dadurch ist es unter Umständen auch möglich, als Trägermaterial
20 ein nichtgewebefreundliches Material zu wählen, das zunächst mit einer dichten Schicht aus einem gewebefreundlichen Material umgeben wird, das dann wiederum zumindest im aktiven Bereich mit einer porösen Schicht diesen Material beschiedet wird. Die porösen Carbid-,
25 Nitrid- oder Carbonitrid-Schichten werden vorzugsweise durch reaktives Ionenplattieren, d.h. durch physikalische Dampfabscheidung, auf dem als Substrat dienenden Trägermaterial aufgebracht.

30 Anhand einer Figur wird im folgenden eine Ausführungsform des erfindungsgemässen Herzschrittmachersystemes näher beschrieben und erläutert. Die Figur zeigt dabei schematisch ein für die bifokale Stimulierung vorgesehene System.

11.01.83
9.

- 7 - VPA 83 P 7302 DE

Das Herzschrittmachersystem besteht aus dem eigentli-
chen implantierbaren Herzschrittmacher 1 mit einem ge-
schlossenen Gehäuse 10 beispielsweise aus Titan. An die-
sen Herzschrittmacher sei eine Elektrodenleitung 2 für
5 zwei Stimulierungselektroden 3 und 4 angeschlossen. Die
Stimulierungselektrode 3 weist einen Elektrodenkopf 30
auf, der für die Stimulierung und zum Abfühlen der Herz-
aktivitäten in der linken Vorkammer 5 eines Patienten
vorgesehen ist. Die Elektrodenleitung 4 weist einen
10 Elektrodenkopf 40 auf, der entsprechend für die Stimu-
lierung und Detektierung von Herzaktivitäten in der
linken Herzkammer 6 vorgesehen ist.

Wesentlich für dieses Herzschrittmachersystem ist nun,
15 dass das Gehäuse 10 des Herzschrittmachers 1 einen
Bereich 11 mit einer porösen Schicht aus beispielsweise
Titannitrid aufweist. Durch diese Beschichtung werden
gleichzeitig zwei Effekte möglich. Zum einen wird die
Doppelschichtkapazität zwischen dem Gehäuse 10 und dem
20 umgebenden nicht dargestellten Gewebe stark vergrös-
sert, wodurch Polarisierungseffekte vermieden werden. Zum
anderen besteht die Möglichkeit, bei der Implantation
das Gehäuse so anzuordnen, das die Schicht von reizba-
rem Muskelgewebe oder von Myopotentiale erzeugende Mus-
25 kelgewebe abgewendet ist, so dass die daher rührenden
elektrischen Impulse im wesentlichen unterdrückt werden
und die Funktion des Herzschrittmachersystems nicht stö-
rend beeinflussen.

8 Ansprüche

1 Figur

10-
- Leerseite -

1101

11

1/1

Nummer:

Int. Cl.3:

Anmeldetag:

Offenlegungstag:

33 00 672

A 61 N 1/36

11. Januar 1983

12. Juli 1984

83 P 7 3 0 2 DE

